

TOLERANCES SUR EPAISSEURS / Tolerance of thicknesses

epaisseurs nominales	Stratifiés phéno-plastes papier	Stratifiés phéno-plastes coton	Tissus de verre	Mat de verre polyester	Mat de verre epoxy	Isolants thermiques	Thermo-plastiques	Stratifiés phénoplastes bois
	PF CP 201 PF CP 202 PF CP 203 PF CP 204	PF CC 201 PF CC 203	EP GC 202 EP GC 203 EP GC 301 MF GC 201 MF GC 202 EP GC 201	UP GM 201 UP GM 203 UP GM 204	EP GM 203 EP GM 204			
0.2	/	/	± 0.07	/	/	/	/	/
0.3	± 0.03	/	± 0.08	/	/	/	/	/
0.4	± 0.04	/	± 0.09	/	/	/	/	/
0.5	± 0.07	/	± 0.10	/	/	/	/	/
0.6	± 0.08	/	± 0.11	/	/	/	/	/
0.7	/	/	/	/	/	/	/	/
0.8	± 0.10	/	± 0.13	± 0.20	/	/	/	/
1	± 0.11	± 0.16	± 0.16	± 0.20	/	/	-0.05 / +0.1	/
1.2	± 0.13	± 0.18	± 0.18	± 0.20	/	/	/	/
1.5	± 0.16	± 0.21	± 0.21	± 0.20	/	/	± 0.15	/
2	± 0.17	± 0.24	± 0.24	± 0.20	/	/	± 0.15	/
2.5	± 0.20	± 0.28	± 0.28	± 0.20	/	/	± 0.15	/
3	/	± 0.30	/	± 0.25	± 0.42	± 0.30	± 0.20	/
3.2	± 0.25	± 0.33	± 0.33	± 0.25	/	/	/	/
4	± 0.25	± 0.39	± 0.39	± 0.30	± 0.45	± 0.40	± 0.20	/
5	± 0.30	± 0.46	± 0.46	± 0.35	± 0.50	± 0.50	± 0.25	/
6.3	± 0.35	± 0.54	± 0.54	± 0.40	± 0.55	± 0.55	± 0.25	/
8	± 0.40	± 0.63	± 0.63	± 0.45	± 0.60	± 0.65	+0.5 / +1.7	/
10	± 0.50	± 0.73	± 0.73	± 0.50	± 0.65	± 0.80	+0.5 / +1.7	± 2.00
12	± 0.50	± 0.82	± 0.82	± 0.55	± 0.70	± 0.90	+0.5 / +1.7	/
14	± 0.60	/	/	± 0.60	/	/	/	/
15	± 0.60	/	± 0.95	± 0.65	± 0.80	± 1.00	+0.5 / +2.5	± 2.30
16	± 0.60	± 1.00	± 1.00	± 0.65	/	± 1.10	+0.5 / +2.5	/
18	± 0.70	± 1.00	± 1.10	± 0.70	/	/	/	/
20	± 0.70	± 1.15	± 1.15	± 0.75	± 0.95	± 1.20	+0.5 / +2.5	± 2.30
22	± 0.80	± 1.20	± 1.20	± 0.80	/	/	/	/
25	± 0.80	± 1.30	± 1.30	± 0.85	± 1.05	± 1.40	+0.5 / +2.5	± 2.30
28	± 0.80	+ 2.00	± 1.30	/	/	/	/	/
30	± 1.00	+ 2.00	± 1.40	± 0.97	± 1.20	± 1.60	+0.5 / +3.5	± 2.30
32	± 1.00	/	± 1.50	/	/	/	/	/
35	± 1.00	+ 2.00	± 1.60	± 1.00	± 1.40	± 1.80	+0.5 / +3.5	± 2.30
40	± 1.00	+ 2.00	± 1.70	± 1.10	/	± 2.00	+0.5 / +3.5	± 2.30
45	± 1.00	+ 2.00	± 1.75	± 1.15	± 1.40	/	+0.5 / +3.5	± 2.30
50	± 1.20	+ 2.40	± 1.90	± 1.25	± 1.70	± 2.40	+0.5 / +3.5	± 2.30
60	± 1.60	+ 2.80	± 2.15	± 1.50	/	/	+1.0 / +5.0	± 3.00
70	± 1.60	+ 3.20	± 2.30	± 1.60	/	/	+1.0 / +5.0	± 4.00
80	± 1.80	+ 3.60	± 2.40	± 1.80	± 2.20	/	+1.0 / +5.0	± 4.00
100	± 2.00	+ 4.00	± 2.70	/	± 2.50	/	+1.0 / +6.0	± 4.00

* les valeurs figurant dans ce tableau sont des valeurs moyennes, pour lesquelles nous n'assurons aucune responsabilité en ce qui concerne l'exactitude